



VICEVERSA PLASTER

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ PRÊTE À L'EMPLOI



FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR 14/10/2026

Description du produit

Membrane d'étanchéité prête à l'emploi conçue pour protéger les surfaces contre l'eau dans les locaux humides, en intérieur comme en extérieur.

Idéale pour les salles de bains, les douches, les balcons, les terrasses et les toitures plates, elle forme une barrière souple et durable, adaptée au passage piéton. Elle offre une excellente adhérence et un rendement élevé.

- + Hautes performances d'étanchéité
- + Rendement élevé
- + Faibles émissions de COV
- + Adaptée au passage piéton
- + Grande flexibilité

Applications recommandées

- Étanchéité des supports avant la pose de carrelage dans les salles de bains, les douches et les locaux humides
- Étanchéité des balcons et des terrasses
- Étanchéité des toitures plates

Rendement

Environ 1 500 g/m² pour une épaisseur de 1,5 mm.

Instructions d'application

Préparation du support

Les supports doivent être secs, absorbants, sains, propres et exempts de poussière, de peinture, d'huile et de tout autre contaminant.

Reboucher les éventuelles fissures à l'aide de la colle époxy bicomposant EPOXY ECO.

Pour les surfaces irrégulières, nous recommandons d'appliquer un ragréage ciment en poudre ou un enduit de lissage prêt à l'emploi, tel que TILECOAT.

Pour consolider et préparer le support, nous recommandons d'appliquer PRIMER SP

Préparation du produit

Le produit est prêt à l'emploi. Si nécessaire, diluer avec un maximum de 5% d'eau propre.

ACM Italy S.r.l.

Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milan), Italy

+39 02 90361148 | info@acm-italy.com

www.acm-italy.com



VICEVERSA PLASTER

MEMBRANE
D'ÉTANCHÉITÉ PRÊTE À
L'EMPLOI



FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR 14/10/2026

Application

Appliquer au rouleau ou à la brosse afin d'obtenir une épaisseur uniforme d'environ 1,5 mm.

Nettoyage

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Données techniques

Base	Acrylique
Aspect physique	Pâte crémeuse
Couleurs	Blanc, gris, rouge et transparent
pH	6,5
Viscosité	2 500 cP
Extrait sec	Environ 70 %
Code douanier	3506 9100
Température d'application	De +5 °C à +40 °C (de 41 °F à 104 °F)
Temps de séchage	6 à 8 heures
Inflammabilité	Non inflammable

Restrictions d'utilisation

Ne pas appliquer directement sur des supports non absorbants.

En cas d'application sur du carrelage, poncer ou abraser mécaniquement la surface afin de la rendre poreuse. Avant l'application, appliquer une couche de PRIMER AC dilué dans un rapport de 1:5.

Protéger du gel.



VICEVERSA PLASTER

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ PRÊTE À L'EMPLOI



FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR 14/10/2026

Sécurité et élimination

Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Éliminer les résidus de produit et les emballages vides conformément aux réglementations locales applicables aux déchets de matériaux de construction.

Stockage

Le produit se conserve pendant 24 mois à compter de la date de fabrication lorsqu'il est stocké dans son emballage d'origine non ouvert, dans des conditions normales et à une température comprise entre +5 °C et +35 °C (41 °F et 95 °F).

Conserver dans un endroit sec, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil, afin de préserver les propriétés et la durée de conservation du produit. Protéger du gel.

Avertissement

Les informations contenues dans cette fiche technique sont fondées sur notre vaste expérience et sont fournies uniquement à titre indicatif. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que le produit convient à l'application prévue et d'assumer l'entière responsabilité de son utilisation.